

GRASSELLO DE CAL

Ficha técnica

NOMBRE:

GRUPO:

USO:

CARACTERISTICAS:

SECADO:

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

PREPARACION SOPORTE:

PREPARACION PRODUCTO:

GRASSELLO DE CAL

revestimiento mineral mural

revestimiento de altísima transpirabilidad para la decoración de interiores, incluso los de particular relevancia histórica y artística.

peso específico: 1.500 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosidad: = = =

rendimiento: 2 – 3 m²/LT.

efecto estetico: mate aplicado a brocha; lúcido aplicado y bruñido con llana inox.

colores: blanco y colores de la carta Rococò

confecciones: LT. 1 - LT. 4 - LT. 12

en superficie: 2 horas a 20°C

repintado: = = =

en profundidad: 18 horas a 20°C

Permeabilidad al vapor de agua: 370 gr/m² en 24 horas
(norma UNI 9396 e ISO/DIN 7783)

Factor de resistencia a la difusion: $\mu = 120$ estrato equivalente de aire
 $S_d = 0,07$ m
(espesor seco de pintura 0,58 mm)

Coefficiente de absorción de agua: $W = 0,112$ Kg/m² x h^{0,5}
(norma DIN 52617)

Respeto la teoría de Kuenzle: $S_d \times W \leq 0,01$ kg/m x h^{0,5}
(norma Din 18550)

coloreable: añadiendo el Colori disponible en confeccion de 80 ML e 480 ML. Mezclar con agitador mecanico a fuerte velocidad. Para mejorar la aplicación se aconseja colorear Grasselto de Cal el día anterior de su aplicación.

sobre soportes nuevos y viejos aplicar siempre el Primer 200 como fondo. Donde esté ya pintado asegurarse de que esta esté bien anclada al soporte. En caso contrario o en presencia de superficies pulverulentas, eliminar bien toda la pintura, lijar y lavar con agua y jabón apropiado. Cuando el soporte esté seco aplicar una mano de Primer 200 a rodillo de lana o brocha y después de aproximadamente 8 horas a 20°C proceder con el ciclo aplicativo del producto escogido de la Linea Rococò.

dilucion: listo al uso para aplicar con llana inox. diluir con agua para aplicar con brocha

= = =

= = =



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.I./T.V.A. P.I. ITALY 0108220422
C.I./T.V.A. P.I. FRANCE 500 00900

extender Grassello de Cal con llana de acero inoxidable, tendiendo sobre el soporte un espesor de aproximadamente 1 mm de producto y dejando la superficie lisa y compacta. Después de aproximadamente 6 horas a 20 °C lijar bien y proceder a extender Grassello de Cal con espatuleadas irregulares, de 6 – 10 cm de longitud y distantes unas de otras 4 – 6 cm sobre todo el soporte a decorar.

Después de aproximadamente 1 hora a 20 °C partiendo del inicio de la superficie decorada con la primera mano, aplicando espatuleadas como la primera vez, pero “cerrando el soporte”, de modo que cada espatuleada va a sobreponerse en parte a la espatuleada precedentemente aplicada. De este modo se consigue el Efecto Antico Semilúcido

numero de manos: = = =
estabilidad: 2 años aproximadamente

NOTA:

lavar las herramientas inmediatamente después del uso del producto, mientras no esté seco. En caso de secarse el producto lavar mecánicamente los útiles. La temperatura de aplicación no debe ser inferior a +5°C ni superior a +30°C y al abrigo del sol y del viento.

Ficha nº SC 00021 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion nº 3 Octubre 2006