

## SABULADOR SOFT

### Ficha Tecnica:

**NOMBRE:**

**SABULADOR SOFT**

**GRUPO:**

pintura de efecto luminicente

**EMPLEO:**

revestimiento para interiores al agua

**CARACTERISTICAS:**

**peso especifico:** 1.100 ± 30 gr/LT a 20°C

**viscosidad:** = = =

**rendimiento:** 9 - 12 m<sup>2</sup>/LT dos capas sobre soporte liso (puede variar en función de la base, la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y el método de aplicación)

**rendimiento sobre Meteore 10 y Meteore 12:** 14 - 16 m<sup>2</sup>/LT dos capas a cobertura (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

**efecto estetico:** opalescente semilucido

**color:** ARGENTO 100, ORO 200, ALUMINIO 300 y colores de catálogo

**envase:** LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5

**SECADO:**

**en superficie:** 1 hora a 20°C

**Repintable:** 3 - 4 horas a 20°C

**en profundidad:** 24 horas a 20°C

**CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:**

Pintura al agua para interiores dotada de una exclusividad y luminosidad con reflejos de arena. Con SABULADOR SOFT se pueden crear ambientes exclusivos y elegantes, en estilo moderno y clasico y siempre en linea con las nuevas tendencias decorativas. SABULADOR SOFT es una pintura de calidad superior en cuanto es traspirante, lavable y repintable con cualquier pintura al agua.

**PREPARACIÓN SOPORTE:**

**Soporte Viejo.** Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con jabones específicos. Aplicar como fijador una mano de PRIMART 600 diluido al 50% con agua. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua. Si, en cambio, las superficies no son harinosas, aplicar una mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder a la aplicación de SABULADOR SOFT

**Soportes nuevos.** Estucar la superficie a tratar utilizando un producto a tal efecto. Una vez seco, transcurridas aprox. 4 horas a 20°C, lijar y aplicar una mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 Horas a 20°C aplicar SABULADOR SOFT.

**PREPARACION PRODUCTO APLICACIÓN**

**dilución:** listo al uso, si aplicado sobre Meteore 10 y Meteore 12, diluirlo al 20-30% con agua

**sistema:** brocha / esponja compacta

**número de capas:** 1 - 2

## CICLO APLICATIVO:

**Efecto brocha:** aplicar el SABULADOR SOFT y con la Brocha PV 09 en todas las direcciones. Aproximadamente después de 4 horas a 20°C aplicar la segunda mano con la misma tecnica.

**Efecto estriado:** aplicar el SABULADOR SOFT con el Rodillo PV 95 en todas las direcciones y con el ultimo repaso en el sentido vertical desde arriba hasta abajo. Con el producto todavía humedo, peinar con el Cepillo PV 88 o PV 89 dejando las estriadas más rectas posibles desde arriba hasta abajo y viceversa. Aproximadamente después de 4 horas a 20°C aplicar la segunda con la misma tecnica sea con el Rodillo y por el Cepillo.

**Efecto Marmolado sobre Meteore 10:** Aplicar SABULADOR SOFT como cobertura las primeras dos manos dejando pasar 4 horas a 20°C después de cada pasada. La aplicación sucesiva de SABULADOR SOFT se debe realizar extendiendo el producto sobre todo el soporte, para luego quitarlo con la esponja lavada con agua y bien escurrida.

El color se quita con más o menos presión para crear matices a gusto en la parte más lisa del soporte, mientras que en las incisiones se puede dejar más o menos color para resaltar el efecto marmolado.

En el caso de una cuarta pasada, es decir, del tercer color de SABULADOR SOFT, éste se aplica a todas las incisiones, o bien a partes circunscritas, matizándolas con la esponja lavada con agua y bien escurrida.

**Efecto Marmolado sobre Meteore 12:** Con una esponja compacta, utilizar el acabado SABULADOR SOFT diluido al 20 - 30% con agua, aplicando dos manos. Entre la primera y la segunda mano esperar 4 horas a 20°C.

La aplicación sucesiva de SABULADOR SOFT -tercera mano en otro color- se debe realizar extendiendo el producto sobre toda la superficie, para luego quitarlo con la esponja lavada con agua y bien escurrida. El color se quita con más o menos presión para crear matices a gusto en la parte más lisa de la superficie, mientras que en las incisiones se puede dejar más o menos color para resaltar el efecto marmolado.

En el caso de una cuarta mano, es decir, de otro color de SABULADOR SOFT, éste se aplica sólo en las incisiones, o bien en partes circunscritas, matizándolas con la esponja lavada con agua y bien escurrida.

**Conservacion:** en lata bien cerrada, aún después del uso, a una temperatura mayor de +10°C y menor de +30°C.

**Estabilidad:** aproximadamente 2 años en envases bien cerrados de fábrica

## NOTA:

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C e +30°C. Lavar las herramientas seguidamente después del uso con agua y jabón.

Ficha n° SC 00228 emitida por el responsable Control y Calidad:

Edición n° 3

Enero 2018