

TITAN BAÑOS Y COCINAS

Interior. Mate



Código de producto : 026

Descripción

Pintura plástica mate de interiores para la protección y decoración de paredes y techos. Principalmente indicada en baños y cocinas, por su gran cobertura y resistencia a las manchas de grasa y humedad. Con conservante antimoho.

Datos técnicos

| | |
|--|---|
| Naturaleza | Acrilica Estirénica |
| Acabado | Mate |
| Color (UNE EN ISO 11664-4) | Blanco |
| Densidad (UNE EN ISO 2811-1) | 1,52 - 1,58 Kg/l |
| Rendimiento (UNE 48282) | 3 - 8 m ² /l (70 - 110 micras secas) |
| Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 30 - 60 minutos |
| Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283) | 6 - 8 horas |
| Métodos de Aplicación | Brocha, rodillo y pistola |
| Diluyente | Agua |
| Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808) | 140 - 220 micras secas en dos capas |
| Condiciones de Aplicación, HR<80% | +10°C - +30 °C. |
| Teñido | Tinte Universal TITAN, Tinte al Agua Profesional o Sistema Servicolor |
| Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3) | 43 - 44 % |
| COV (UNE EN ISO 11890-2) | 2004/42/IIA (c) (75/40) Max. COV 18g/l |
| Presentación | 4 l cubeta aplicadora y 750 ml |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Certificaciones

Determinación relación de contraste (Poder Cubriente) UNE-EN-ISO 6504-3: Clase 1 de opacidad según EN 13300 (a un rendimiento de 4,5 m²/l correspondiente a dos capas de pintura)

Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998: Clase 2 de lavabilidad según EN 13300

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

En superficies en buen estado: aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.
Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener.
Para consolidar substrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de **Fijador al Agua A19** o **Selladora al agua A18** según las indicaciones de sus respectivas fichas técnicas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10 - 15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Contiene: BCM, IPU, IPBC, Terbutrina, para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado.

Fecha de actualización: 2015-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

026 - TITAN BAÑOS Y COCINAS

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

