

FICHA TÉCNICA

Edición: 20/12/07

Últ.revisión: 20/12/07



PRODUCTO

VINILCEYS

PRESENTACIONES

15ml, 70ml

Refs. SAP

501011, 501012



Descripción Adhesivo en base solución de resinas de PVC en disolventes orgánicos .

Características Técnicas Aspecto: Líquido transparente ligeramente tixotrópico con olor Característico.

Viscosidad Brookfield (4,20,20°rpm): 3.000 - 4.000 mPa.s

Densidad: 0,94 - 0,96 kg/l.

Residuo seco (%): 30, - 31, %

Aplicaciones El adhesivo para plásticos flexibles sirve para repara todo tipo de rasgaduras, picaduras y agujeros en plásticos flexibles tipo skay, PVC, vinilo blando...

No se necesita la colocación de parches por lo que la superficie a reparar conserva la flexibilidad del plástico.

También es útil para el encolado de “tubería sanitaria”, sistemas de evacuación sin presión.

Modo de Empleo

1.1 Preparación de las superficies. Limpiar la superficie a reparar mediante un trapo humedecido en alcohol o agua jabonosa. En el caso de objetos hinchados, proceder al deshinchado de los mismos antes de efectuar la reparación.

1.1.1 Picadura (pinchazo). Colocar una gota de producto encima del poro y dejar secar durante un mínimo de 12 horas antes de aplicar presión .

1.1.2 Rasgaduras (rajas). En el caso de pequeños cortes o rajadas aplicar un cordón de adhesivo sobre el corte y esperar a que se seque (

FICHA TÉCNICA

Edición: 20/12/07

Últ.revisión: 20/12/07



30 a 45 minutos).

Si el corte es muy largo o los bordes son difíciles de mantener unidos, colocar trozos de cinta adhesiva a intervalos de 2 a 3 cm. Aplicar una primera capa sobre las zonas no cubiertas y 30 minutos después retirar la cinta y aplicar en estos puntos.

Esperar entonces 30 minutos y aplicar una segunda capa de adhesivo a lo largo de toda la rasgadura. Esta segunda capa debe de ser algo más gruesa y ancha. A las 12 horas se habrá alcanzado la máxima resistencia.

Si se desea eliminar el brillo de la película de adhesivo, frotar la zona reparada mediante papel de lija muy fino.

Disolución y limpieza

El producto está preparado para ser utilizado directamente. Para limpiar los restos adhesivo húmedo utilizar un trapo humedecido en agua jabonosa o alcohol.

Almacenaje

Manteniendo el producto en su envase original cerrado y en condiciones normales de almacenamiento para productos inflamables, la vida media del producto es superior a 1 año.

Seguridad

Producto fácilmente inflamable e irritante. Evítese el contacto con la piel y los ojos. Protéjase de fuentes de ignición, no fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Telf. 901 12 02 23

mundoceys_serviciotecnico@grupo-ceys.com