

Ficha técnica



Pintura Plástica Mate

Mate Profesional M-110

Mate Exterior-Interior

Características Técnicas

Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Diluyente:	Agua
Densidad:	1,62 grs/cm ³ . aprox.
Viscosidad:	2127,5poises ± 5 Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Rendimiento:	7 - 10 m ² /L., según estado superficie.
Lavabilidad:	Excelente. Norma DIN 53778
Secado al tacto:	10 minutos aprox.
Repintado:	A partir de 2-4 horas aprox
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal
Tinción:	Colorantes MENDI

Descripción

Pintura plástica mate transpirable basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.

Propiedades

Pintura de gran blancura y cobertura, posee la suficiente resistencia al frote húmedo como para poder ser aplicada en ambientes exteriores poco agresivos.

Aplicación

Facilidad de aplicación. Adecuada para la decoración y protección de superficies de albañilería tanto interiores como exteriores sometidos a un ambiente atmosférico poco agresivo.

Modo de empleo

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, humedad, etc.... Las superficies que contengan pinturas viejas, deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas.

Envase

750 ml, 3,5 L., 8 L. y 14 L.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.