

BARNIZ TITANLUX ASPECTO CRISTAL

Interiores - Exteriores. Brillante



Código de producto : 04C

Descripción

Barniz de dos componentes a base de Poliol Acrílico con elevado grado de reticulación y isocianato alifático. De gran dureza y elasticidad, excelente retención de brillo y resistencia a la intemperie, al desgaste, al lavado y a los agentes químicos (grasas, gasolina, etc.). No amarillea.

Campos Aplicación

Interiores y exteriores. Ideal para protección de superficies de maderas nobles y exóticas (Melis, Pino - tea, Iroco, Teca), corcho, etc., en condiciones de gran desgaste, o en las que se necesite conservar un aspecto impecable (barras de bar, arrimaderos, encimeras, balconadas, sillas, mesas, etc.).

También puede ser utilizado sobre fibra de vidrio, piedra y cerámicas porosas.

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Naturaleza | Poliol Acrílico e Isocianato Alifático |
| Acabado | Brillante |
| Color (UNE EN ISO 11664-4) | Incoloro |
| Densidad (UNE EN ISO 2811-1) | 0,95 - 1,00 Kg/l |
| Rendimiento (UNE 48282) | 11 - 15 m2/l |
| Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 5 - 7 horas |
| Re pintado a 23°C 60% HR (UNE 48283) | 18 - 24 horas |
| Proporción de la Mezcla | Base: 4 partes, Endurecedor: 1 parte |
| Vida de la Mezcla a 23°C | 4 - 8 horas |
| Métodos de Aplicación | Brocha, rodillo y pistola |
| Limpieza de Utensilios | Diluyente TITAN Yate |
| Condiciones de Aplicación, HR<80% | +10 °C - +30 °C |
| Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679) | 38, 5 °C |
| Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3) | 43 - 45 % |
| COV (UNE EN ISO 11890-2) | 2.004/42IIA (j) (550/500) Máx. COVs 500 g/l |
| Presentación | 750 ml. |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y preparadas adecuadamente.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Madera resinosa y exótica (Melis, Pino-tea, Iroco, Teca, etc.): lavar a fondo con **Diluyente TITAN Yate** para eliminar la resina. Aplicar una primera capa en una superficie reducida y observar. Si la exudación de resina persiste, consultar al servicio técnico, sino terminar con 2 - 3 capas de **Barniz Titanlux Aspecto Cristal**.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos.

En interiores: en la mayoría de los casos 2 capas serán suficientes.

En exteriores: 3 capas de **Barniz Titanlux Aspecto Cristal**.

El secado entre capas debe ser de 12 - 24 horas. Lijar hasta matizar entre capa y capa.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar y lijar con suavidad y barnizar directamente.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, depositelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia

Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



04C - BARNIZ TITANLUX ASPECTO CRISTAL

