

MORTERO PORTLAND

Mortero seco clase M 7.5

**Albañilería en general.
Enfoscados y Revocos.
Tabiquería de ladrillo o piedra.**



PRESENTACIÓN

2 kg. Ref.: 70303-001
6 kg. Ref: 70303-002

CAMPOS DE APLICACIÓN



- Realización de revocos, enfoscados y pavimentos.
- Levantar muros y paredes de piedra o mampostería.
- Realizar fijaciones donde se requiera resistencia.
- De uso exterior e interior.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Marcado CE según 998-2: Mortero para albañilería prescrito para uso corriente (G), para muros, techos y pilares.
- Alta resistencia a la compresión: superior a 7,5 N/mm². (M 7.5)
- Resistencias rápidas.
- De uso exterior e interior.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte

Las superficies deben estar bien limpias, secas, no disgregables, libres de polvo, grasas y desencofrantes, para asegurar una buena adherencia del mortero.

Aplicación

En un recipiente limpio, preferentemente de goma o plástico, añadir 0,5 litro de agua por cada 2 kg de producto y mezclar hasta conseguir una pasta consistente y homogénea. Aplicar con paleta o llana.

Limpiar la herramienta con agua, inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

No utilizar a bajas temperaturas ni utilizar sobre yeso, pinturas o uniones de materias disgregables.

Abrir únicamente las bolsas que vayan a ser utilizadas

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Composición	Ligantes hidráulicos especiales, cargas silíceas y aditivos
Densidad aparente polvo	1,55 ± 0,05 g/cc
Densidad pasta	1,80 ± 0,05 g/cc
Aspecto	Polvo
Color	Gris
pH	12,5 ± 1
Granulometría	Máx. 1,5 mm
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 30 ° C
Mezcla	0,250 l de agua por 1 kg de polvo
Herramienta	Paleta o llana
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Espesor máximo	20 mm
Tiempo de reposo	5 minutos
Tiempo de trabajo	Superior a 90 minutos a 20 ° C
Endurecimiento	Se alcanza al cabo de 24 horas
Consumo Teórico	1,500 kg por m ² y mm de espesor
Tiempo de Secado	Variable según espesor y condiciones climáticas

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Estuche cartón 2 kg con bolsa de plástico interior	10	45 cajas
Estuche cartón 6 kg con 3 bolsas de plástico interior	4	28 cajas

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Corrosivo. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

CE

BESSIER S.A.U.
 Pol. Txirrita Maleo. 14
 E-20100 Errenteria. España

15

B.0066

EN 998-2:2010

MORTERO PORTLAND

Mortero para albañilería prescrito para uso corriente (G), para muros, techos y pilares

Proporción componentes	Cemento: 19% - Aridos: 81%
Reacción fuego	A1
Absorción agua	0.4 kg/m ² min ^{0,5}
Permeabilidad vapor de agua	μ 15/35
Conductividad térmica	λ _{10,seco} 0.67 (P=50%)

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.U.
 Txirrita Maleo, 14
 20100 Rentería (Guipúzcoa), Spain.
 Tel.: (+34) 902 100 250
 Fax: (+34) 902 100 249
 e-mail: beissier@beissier.es
 www.beissier.es

