

BARNIZ IGNIFUGO ECOBARP AL AGUA

Descripción del Producto	Barniz ignífugo al agua hecho a base de resinas especiales. Soporta la acción del fuego, es resistente a la llama.
Certificados	Reacción al fuego norma UNE-EN 13501-1 clasificado como B-s 1, d 0



Características Técnicas

Color	Incoloro
Aspecto	Satinado
Secado al tacto	30-60 minutos, según tipo de madera y condiciones ambientales
Repintado	A las 4-8 horas
Rendimiento	11-14 m ² / l, mano, según estado y tipo de superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Alta protección.
- Máximo Rendimiento
- Altos sólidos
- Repele agua y humedad ambiental y regula la transpiración de la madera evitando deformaciones
- Resistente a la intemperie y a las radiaciones solares
- Máxima prestación de durabilidad
- Decora y realza la belleza natural de la madera

Aplicaciones

Adecuado para acabado y protección de superficies interiores y exteriores, ventanas, puertas, vigas, cerchas y techos.

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
- A brocha y rodillo: tal y como viene en el envase o diluyendo ligeramente con Agua.

Preparación de Superficies

- Sobre superficies sin proteger: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.
- Sobre superficies tratadas con protectores ya envejecidos: Lijar y eliminar el polvo
- Sobre superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior
- Aplicar imprimación Barpidecor Fondo como complemento al tratamiento.
- Para tonear maderas nuevas o aumentar resistencias al exterior, aplicar capas sucesivas de Barpidecor al Agua del color elegido hasta conseguir la tonalidad deseada y terminar con una o dos manos del BARNIZ IGNIFUGO AL AGUA.
- Sobre maderas tropicales aplicar previamente una mano de Sellador Aislante Madera Tropicales
- Aplicar 2-3 manos dependiendo de la orientación y condiciones ambientales donde la superficie esté expuesta
- Diluir ligeramente las primeras manos con Agua y lijar suavemente entre capas.
- Sobre maderas tropicales aplicar previamente, dependiendo del tipo de madera, 1-2 manos de Sellador Aislante Madera Tropicales. Ref. I6860

Otros Datos

Envasado	0.375L, 0.750L, 4L
COVS GR/L	48 g/lit.

Observaciones

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 25-05-2018 Esta ficha anula todas las anteriores.