

## ESMALTE AL AGUA ECOBARP MATE



**Descripción del Producto** Esmalte acrílico de alta calidad y decoración a base de resinas acrílicas especiales y pigmentos de alta solidez

**Carta de Colores** [Carta de colores Esmalte al agua](#), [Carta de colores Barpsint Esmalte Sintético](#), [Carta de colores Esmaltes Antioxidantes](#), RAL K-7, NCS Selección 980, NCS Index 1950, NOVA 720, NOVA 2024, EUROTREND



### Características Técnicas

Color	Blanco y Negro
Aspecto	Mate
Secado al tacto	30-60 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 6 horas
Rendimiento	10 - 13 m <sup>2</sup> /l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

### Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Excelente nivelación
- Buen comportamiento con el medio ambiente.
- Sin descolgados
- Poder de relleno
- Gran poder de cubrición
- Acabados adherentes, duraderos, nobles y suaves
- Resistente a la intemperie
- Resistente a roces, desgaste y lavados
- Composición en medio acuoso
- Mínimo olor

### Aplicaciones

Adecuado para protección y decoración de superficies interiores y exteriores, puertas, barandillas, vallas, balcones, verjas y en el hogar, colegios, hoteles, etc....

### Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
- A brocha, pistola y rodillo: tal y como viene en el envase o diluyendo ligeramente con Agua.

### Preparación de Superficies

- Sobre superficies sin pintar: Lijar, limpiar y eliminar el polvo, grasa, aceites, óxido, ceras, pequeñas imperfecciones, etc...
- Aplicar las preparaciones siguientes:
- Sobre madera y yeso aplicar: TAPAPOROS AL AGUA ECOBARP (interior) o IMPRIMACION SELLADORA BLANCO (interior o exterior)
- Sobre hierro y acero aplicar MINIO ECOBARP AL AGUA o IMPRIMACION ANTIOXIDANTE BLANCO

Sobre galvanizados y metales ligeros aplicar IMPRIMACION MULTI-USO ECOBARP AL AGUA BLANCO o IMPRIMACION MULTI-ADHERENTE BLANCO

Aplicar: 2 ó 3 capas dejando el tiempo de repintado entre ellas

Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar

**Otros Datos**

Envasado 0.375L, 0.750L, 4L, 20L

**Observaciones**

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 07-07-2017 Esta ficha anula todas las anteriores.*