

BARPSINT ALTA DECORACION (BRILLANTE)



Descripción del Producto Esmalte sintético de alta calidad y decoración a base de pigmentos de alta solidez y resinas alcídicas modificadas

Carta de Colores [Carta de colores Barpsint Esmalte Sintetico](#)



Características Técnicas

Color	Blanco, Negro y colores según carta
Aspecto	Brillante
Secado al tacto	5 - 6 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 24 horas
Rendimiento	10 - 13 m ² /l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Excelente nivelación
- Sin descolgados
- Poder de relleno
- Gran poder de cubrición
- Acabados con óptima relación dureza y elasticidad, brillantes, duraderos y adherentes
- Resistente a la intemperie
- Resistente a roces, desgaste y lavados
- Colores inalterables

Aplicaciones

Adecuado para decorar y proteger superficies interiores y exteriores como: Puertas, barandillas, vallas, balcones, verjas, mobiliario de jardín, superficies metálicas, madera y yeso, etc... Con acabado brillante

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
- A brocha y rodillo: tal y como viene en el envase o diluyendo con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
- A pistola aerográfica y airless: ajustar a viscosidad con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

Preparación de Superficies

- Sobre superficies sin pintar: Lijar, limpiar y eliminar el polvo, grasa, aceites, óxido, ceras, pequeñas imperfecciones, etc...
- Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar
- Sobre madera y yeso aplicar IMPRIMACION SELLADORA BLANCO
- Sobre hierro y acero aplicar MINIO SINTETICO NARANJA o IMPRIMACION ANTIOXIDANTE BLANCO
- Sobre galvanizados y metales ligeros aplicar IMPRIMACION MULTI-ADHERENTE BLANCO
- Aplicar: 2 ó 3 capas dejando el tiempo de repintado entre ellas

Otros Datos

Envasado 0.125L, 0.375L, 0.75L, 4L

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 06-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.