

TITAN UNA CAPA

Interior. Mate



Código de producto : 069

Descripción

Pintura plástica mate lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Alta cubrición y blanco luminoso. No gotea ni salpica. **Cubre con una sola capa.**

Datos técnicos

| | |
|---|--|
| Naturaleza | Copolímero en emulsión |
| Acabado | Mate |
| Color (UNE EN ISO 11664-4) | Blanco y gama colores |
| Densidad (UNE EN ISO 2811-1) | Blanco: 1,54 - 1,60 Kg/l / Resto colores: 1,39 - 1,60 Kg/l |
| Rendimiento (UNE 48282) | 9 - 11 m ² /l |
| Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 20 - 60 minutos |
| Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283) | 6 - 8 h |
| Métodos de Aplicación | Brocha, rodillo y pistola |
| Diluyente | Agua |
| Condiciones de Aplicación, HR<80% | +10°C - +30 °C |
| Teñido | Tinte Universal TITAN, Tinte al Agua Profesional o Sistema Servicolor |
| Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3) | Blanco: 41,5 - 42,5 % / Resto colores: 40 - 47 % |
| COV (UNE EN ISO 11890-2) | 2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 15g/l |
| Presentación | Blanco y colores suaves(según color): 750 ml, 5 l, 10 l (cubeta aplicadora), Colores intensos (según color): 750 ml, 5 l y 2,5 l (cubeta aplicadora) |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Certificaciones

Resistencia al Frote Húmedo UNE-EN-ISO 11998: Clase 2

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde

aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de **Selladora TITAN o Fijador Hidrolín.**

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Aplicar directamente la pintura sin diluir previo lavado o cepillado.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Sanear todas las zonas afectadas eliminando las viejas pinturas y resto de materiales que no estén bien adheridos. Limpiar toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. Una vez secas y consistentes, proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-08

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

069 - TITAN UNA CAPA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat - T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

