

PATINA EFECTO OXIDO

MATE y METAL

FICHA TECNICA

Fecha de actualización: 14 de junio de 2017 ED 01

DESCRIPCIÓN

Efecto Óxido es un sistema que permite conseguir innumerables efectos y acabados, según se combinen las Bases y las Pátinas entre sí. Esta formado por **Base Negra o Base Wengué 1L**. Según la carga de producto y el tipo de rodillo que se use se intensificará el efecto craquelado y cuero. **Pátina Metalizada o Pátina Mate 0,750L**: 4 pátinas metalizadas y 4 mates, combinables entre sí, que se aplican sobre la **Base**, para conseguir el característico efecto óxido, decapado o craquelado, piedra, cuero y envejecido, dependiendo de la herramienta, técnica y espesor utilizados

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | PATINA OXIDO MATE Y METAL |
|--------------------------------------|---|
| Composición: | A base de espesantes, pigmentos y resinas acrílicas |
| ^Contenido COV máx.permitido: | Categoría L: 200g/l |
| ^Contenido COV máx.producto: | Categoría L: Mate: 5.5 g/l Metalizada: 4.2 g/l |
| pH: | 6.0 - 7.0 |
| Densidad: | 1.01 -1.05 g/cm3 |
| *Consumo: | 70 - 100 ml/m2 |
| Rendimiento: | 10 - 14 m2/l |
| Viscosidad: | 300 - 600 mPa·s |
| Aspecto: | Viscoso |
| Color: | 4 Mate y 4 Metalizado |
| Envases: | 0.750 L |
| Dilución: | Listo al uso |
| Herramientas: | Cepillo o guante |
| Limpieza herramientas: | Con agua |
| **Condiciones de aplicación: | entre 5°C y 35°C |



OSAKA

PINTURA DECORATIVA

PATINA EFECTO OXIDO

MATE y METAL

FICHA TECNICA

Fecha de actualización: 14 de junio de 2017 ED 01

| | |
|-----------------------------|------------------|
| ***Tiempo de secado: | Mínimo 8 horas |
| ***Almacenaje: | entre 5°C y 35°C |

* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

** Tanto temperatura ambiente como paramento.

*** Según condiciones climatológicas.

**** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Fondeado

Aplicar una mano de Efecto Óxido Base de Color elegido, usando un rodillo dejar secar 8 h.

Aplicación

Aplicar suavemente una mano de Efecto Óxido Pátina Mate o Metalizada con el guante o el cepillo dibujando círculos irregulares y cuidando de no cargar en exceso. Dejar secar 5 o 10 minutos, dependiendo de la humedad y temperatura ambiente. Luego repasar con el guante o el cepillo sin producto dibujando círculos y ejerciendo cierta presión hasta obtener el efecto decorativo.

Atención: utilizar siempre el mismo lote de producción para el mismo trabajo de aplicación.

IMPORTANTE

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. Si persisten las molestias consultar con un médico y enseñar la etiqueta. En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente con un médico.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No verter restos líquidos en los desagües, ni canalizaciones. Los restos sólidos pueden desecharse como basura normal. Aténgase a las "Normas Europeas para los desechos de Pinturas en base acuosa".

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

