

PRODUCTOS GON CERACOLOR SL
C/TORRELODONES 10 PG.VENTORRO DEL CANO
28925 ALCORCON MADRID
916322321

BARNIZ METALES **FICHA TECNICA**

DESCRIPCIÓN:

Barniz a base de resinas acrílicas, de excelente anclaje y no amarillea.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Barniz para aplicar sobre cualquier superficie metálica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado: Brillo.
Color: Transparente.
Peso específico: 900-1000 grs/lit.
Sólidos: 38% ± 2%.
Rendimiento: 10 – 12 m²/l.
Secado al tacto: 15 minutos.
Secado total: 45 minutos.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Disolvente: Disolvente Acrílico

Espesor recomendado de película: 20 micras.

Tiempo rebarnizado: 2 horas.

Envasado: 4 y 15 kg.

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

Aplicación: Remover bien el producto, hasta su perfecta homogeneización. Las superficies a barnizar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc.

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año.

Precauciones: Producto inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de los vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego.

Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.