



Ficha técnica

AIKANFOSF IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE

Descripción

Imprimación antioxidante y multiadherente en base a resinas vinílicas modificadas, con mezcla de pigmentos atóxicos inhibidores de la corrosión. Libre de plomo y cromatos.

Aplicaciones

Como capa de imprimación anticorrosiva multiadherente sobre acero y sustratos de difícil anclaje como acero galvanizado, latón, aluminio, etc...

Propiedades

- Buenas propiedades para su aplicación.
- Repintados ilimitados.
- Excelentes adherencia sobre acero, galvanizado, aluminio.
- Excelente flexibilidad.
- Excelente nivel de protección anticorrosivo.
- Rápido secado.
- Excelente adherencia sobre multitud de soportes.
- Repintable con productos de dos componentes
- Resistencia térmica próxima a los 200 ° C.



Preparación de superficies

Limpieza manual, la superficie debe estar totalmente libre de grasas, aceites, calaminas y otras impurezas que interfieran en el anclaje del producto.

El soporte debe estar libre de óxido, en caso contrario, con el paso del tiempo aparecerán manchas superficiales correspondientes al sangrado de los puntos de oxidación.

Instrucciones de aplicación

Remover bien el producto en el envase, diluir con disolvente para sintéticos y aplicar en capas delgadas sobre superficies limpias, secas y preferiblemente lijadas respetando los tiempos de repintado.

Métodos de aplicación

Rodillo, brocha o pistola

Precauciones y consejos de aplicación

Las superficies deben estar completamente limpias y secas en el momento de la aplicación del producto. No aplicar el producto con temperaturas ambientales ni del soporte inferiores a 5°C ni superiores a 35 °C. No aplicar bajo una fuerte insolación, fuerte viento, humedades altas, previsiones de condensación, rocío o lluvia. No aplicar en condiciones de humedad relativa superiores al 80 %.

Almacenamiento

Conservar los envases en zonas a cubierto, secas, resguardados de heladas y lejos de fuentes de ignición y a temperaturas entre 5 y 35°C. Tiempo máximo de almacenamiento recomendado de 24 meses siempre que sea en su envase original y sin haber sido abierto, mermando este tiempo en otro caso.

Datos técnicos

• Peso Específico	0,98 ± 0.05 gr/cc
• Sólidos en volúmen	18 -22 %
• Rendimiento teórico por mano (aprox. 20 µm)	10 m ² /litro
• Ligante	vinílico modificado
• Aspecto	Semimate
• Secado al tacto (20°C)	20-30 ´
• Repintado (20°C)	2 horas
• Colores	Gris, blanco y negro

Seguridad

Consultar la ficha de seguridad del producto

Aikan®

Lo reflejado en esta ficha técnica está basado en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios, así como en las experiencias reales en la aplicación. Todas las indicaciones y recomendaciones descritas tienen carácter indicativo. Debido a que con frecuencia los productos se emplean en condiciones distintas que escapan de nuestro control no es posible garantizar la reproducción de lo reflejado en esta ficha. La aplicación del producto así como el estado y naturaleza de los distintos soportes a pintar están fuera de nuestro control, siendo responsabilidad exclusiva del cliente.

ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huercal de Almeria, Almeria

TELF: 950143994-FAX 950851402