línea madera
Wood line / Ligne bois

AQUABARP EXTERIOR WAX BV BASE TR

Descripción del Producto	Lasur monocomponente transparente coloreado base agua Naturaleza acrílica
Propiedades	Aspecto ceroso Buen poder de penetración Buena igualación. Buena resistencia a la intemperie Contiene filtro UV Disponible en amplia gama de colores Producto de viscosidad baja Repele agua y humedad ambiental y regula la transpiración de la madera evitando deformaciones
Uso Recomendado	Producto indicado para la protección a poro abierto de carpintería exterior y mobiliario de jardín
Certificados	Certificado por AIDIMA como adecuado para uso exterior según Norma UNE EN 927
Carta de Colores	Linea de madera Aquabarp
Certificados	Aquabarp_pino.pdf, Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA, 20150323160950359_0001.pdf, X3eTY_C8C6526.pdf

Características Técnicas

	Norma	Valor
Sólidos en Peso (%)	UNE EN ISO 3251	13+-2%
Viscosidad (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	12"+-2" FORD 4
Densidad (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1.015+/-0.020
Covs (%)	UNE EN ISO 11890	1.023%
Covs (gr./lt)	UNE EN ISO 11890	10.332
Color		Amplia gama de colores
Aspecto		Mate

Características Mezcla

Disolvente	Agua
Porcentaje dilución	5-10%

Características Aplicación

Sistema de Aplicacion	Aerográfico, airless, airmix, brocha, flow coating y inmersión
Aplicación sobre	Madera maciza, mobiliario de jardín y ventanas, puertas, vigas
Cantidad de producto recomendado	100-120 gr/m²
Número de manos	1-2
Temperatura de Aplicación	>15
Humedad Ambiente	Inferior a 70%
Seco al Polvo	30 a 40 minutos (según espesor y temperatura)
Seco al Tacto	1 - 2 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales

Oficinas centrales / Headquarters / Siège social
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com

Endurecimiento total	16 - 24 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	Para segunda capa a partir de 4 - 6 horas

Observaciones de proceso de aplicación

Aplicar una o dos manos con lijado intermedio.
La humedad de la madera a tratar no debe ser superior al 15%
Si se desea acortar el tiempo de curado, puede realizarse un secado forzado con aire caliente, o usar infrarojos o microondas.
Se recomienda no someter a la intemperie antes de transcurridos aproximadamente 7 días.

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
En aplicación exterior, al ser un producto en medio acuoso es sensible a la acción de la lluvia.
Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.
No almacenar a temperaturas inferiores a 5ºC
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 28-12-2010 Esta ficha anula todas las anteriores.

Oficinas centrales */ Headquarters / Siège social*
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com