

Ficha Técnica

**AIKANEXPRES
ESMALTESINTÉTICO S/R**

NATURALEZA Y CAMPO DE APLICACIÓN

Pintura alquídica monocomponente, de secado rápido.
Sistema de acabado brillante, destinado a resolver los problemas de las pinturas industriales. Particularmente destinado para el pintado de grúas, estructuras industriales y hierro en general.

CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREGA

Clasificación AFNOR/ISO: T 30 003 FAMILIA 1 CLASE 4a Envase del ligante prodosificado disponible en 25 Kg y en 5 Kg

Peso específico del color acabado:

- según color 1.35 / 1.45 g/cc

Viscosidad de la entrega 100-120 s. CF4 a 20°C. Extracto seco en peso de la base: 70% +/-5.

Extracto seco en volumen listo para utilizar: 53% +/-5.

CAMPO DE APLICACIÓN

SOPORTES NUEVOS:

Previa imprimación VINÍLICA, EPOXI, POLIURETANO, ALQUIDICA (bajo reserva de pruebas de adherencia).

Aplicar según las instrucciones del proveedor.

PINTURAS ANTIGUAS:

Correctamente lijado y desengrasado. Utilizar
papel 280/400

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Local climatizado: 17 a 23°C

Higrometría: < 70%

APLICACIÓN

VISCOSIDAD % de disolvente: 100 KU a 20°C APLICACIÓN

PISTOLA DE PRESIÓN:

-Boquilla: 1.5mm

-Presión: 3 bars

-Nº de capas: 2 SECADO:

Aire: Cabina ventilada a 20°C Fuera

de polvo: 45 minutos

Seco manipulable: 2h.30'-3 horas

ESTUFA: desaconsejado Espesor

seco: 50 micras

Espesor húmedo: 100 micras

Aikan[®]

OBSERVACIONES

Los mejores resultados del ESMALTE SINTÉTICO s/r., se obtienen tras el secado a temperatura ambiente durante 15 días.
No está aconsejado para pintar automóviles.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales, obtenidas de nuestra propia experiencia. Por ello, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.

ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L
C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huércal de Almería,
Almería TELF: 950143994-FAX 950851402