

FICHA TECNICA:

REVEKAN REVESTIMIENTO AL SILOXANO



REVESTIMIENTO AL SILOXANO

Revestimiento de exteriores formulado en base a resinas de silicona, para protección y decoración de fachadas y paramentos al exterior. Impermeable al agua de lluvia y transpirable.

Garantía: 7 años previa emisión del Certificado de Garantía por Pinturas Aikan

PROPIEDADES

Efecto hidrofugante.
Impermeable al agua de lluvia y permeable-transpirable al vapor de agua.
Resistente a la intemperie.
Efecto perlado, que le permite ser autolimpiable por agua de lluvia.
Alta opacidad.
Resistente a la alcalinidad del soporte.
Excelente adherencia sobre materiales de construcción mas habituales.

USOS

Revestimiento exteriores formulado para evitar efectos nocivos de la humedad provocada en climas adversos y fachadas de orientación norte. Combinacion de repelencia al agua con transpirabilidad, permite respirar al muro evitando formación de ampollas y desprendimientos de pintura. Especialmente indicado para restauración y renovación de fachadas.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Emulsion Silicona y Acrilica
Aspecto:	Mate
Diluyente:	Agua
Densidad:	1,56 Kg./litro
Volumen en Solidos:	43%
Viscosidad:	130-150 poises (Brookfield 20°-Sp6-2 r.p.m.)
Rendimiento:	-5 a 7 m2/litro (3 a 5 m2/kilo) (Dependiendo del fondo y absorción)
Tiempo de Secado:	-Al tacto, 1 hora -Repintado, 6-8 horas -Secado total, 14 días
Resistencia Frote:	> 5.000 ciclos

NORMAS DE APLICACIÓN

Manualmente con brocha, rodillo o pistola.
Mediante equipo de air-less.
Los utensilios y manchas se limpian con agua.

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
Las superficies deberán estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Prevenir que la pintura anterior este en buen estado y bien adherida, en caso contrario sanear el fondo y preparar con una mano de Fijador Acrílico.

Para la primera mano es conveniente diluir con un 10-15% de agua y para la segunda mano la dilución será de un 5-10% de agua.

Nota:

No aplicar por debajo de 5° C , ni con humedad relativa superior al 80%
No se aconseja pintar con tiempo lluvioso ni a pleno Sol en aplicaciones al exterior.

La información de esta ficha esta basada en los conocimientos actuales y en la normativa legal vigente, en cuanto a que las condiciones de trabajo del usuario están fuera de nuestro control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Sera siempre responsabilidad del usuario la toma de medidas oportunas para el cumplimiento de la legalidad vigente.

SOPORTE NUEVO:

Hormigón: Esperar hasta un total fraguado (30 días)
Morteros: Eliminar eflorescencias y alcalinidad, con Fijador Acrílico.
Fibrocemento: Eliminar alcalinidad con Fijador.
Yesos: Recomendable la aplicación de una mano de Fijador Acrílico para cerrar el poro y así impedir una alta absorción del paramento.

SOPORTE PINTADO:

Homogeneizar el aspecto, matizando la superficie de aspecto brillante, para facilitar la apertura de poro y la adherencia.
Comprobar la adherencia y resistencia de la pintura vieja.
Corregir diferencias de textura o planimetría que puedan existir con nuestra línea de masillas y emplastes.

SOPORTE EN MAL ESTADO:

Soportes Quebradizos:

Si la pintura esta vieja o mal adherida con defectos como caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos... se deberá eliminar completamente antes de pintar, para a continuación aplicar Fijador Acrílico para facilitar la adherencia.

Con la presencia de grietas, se procederá a limpiar restos de pintura y posteriormente se puede imprimir con ANTIGOTERAS para rellenar el hueco o bien con Masilla Exteriores.

Con patologías :

Con presencia de moho o algas, se procederá a su previa eliminación mecánicamente con cepillo y lejía domestica.
Con presencia de salitre, se procederá a un raspado energético con cepillo y posteriormente tratar químicamente para su neutralización.
Con la presencia de humedades, aplicar Fijador Acrílico para asentar el paramento.

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes de su uso.
Si se necesita consejo medico, tener a mano el envase o etiqueta.
Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa nacional vigente.
EUH208 Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona <EC nº 247-500-7> y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona <EC nº 220-239-6> (3:1).
Puede provocar una reacción alérgica.

ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE

Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa autonómica/nacional vigente.
Tomar las medidas necesarias para evitar la producción de residuos.
No verter en desagües o en el medio ambiente.
Eliminar los residuos en puntos autorizados de recogida.