

## FICHA TECNICA

OXIDO DE HIERRO  
AMARILLO

CAS N°: 20344-49-4

C.I. Pigment Yellow 77492

## OCRE CORRIENTE

### PROPIEDADES QUÍMICAS

	Unidad	Especificación
Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> ( min).	%	35-65
Materia volátil a 105° C (max).	%	1.0
Residuo en tamiz de 325 mallas (max)	%	0,5
Absorción en aceite	g/100 g.	25-35
Ph		4-7
Materia soluble en agua (max).	%	0,2
Poder colorante (comparado con el standard)	%	95-105
▲ E max. (comparado con el standard)		1.0

La información recogida en este documento se da de buena fe y según nuestros conocimientos actuales, pero no supone garantía explícita o implícita por nuestra parte. Por tanto, nuestros clientes deben ensayar el producto en las condiciones de uso previstas a fin de comprobar el grado de idoneidad para cada aplicación concreta.