



Descripción del Producto	Fondo nitrocelulósico transparente base disolvente
Propiedades	De fácil aplicación Rápido secado Elevado poder cubriente
Uso Recomendado	Producto indicado para el sellado de carpintería y mobiliario interior
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA , Plantilla de informe



Características Técnicas

	Norma	Valor
Sólidos en Peso (%)	UNE EN ISO 3251	31%+-2
Viscosidad (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	190+-50"
Densidad (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	0.950+/-0.015

Características Mezcla

Disolvente	Referencia: .9140
Porcentaje dilución	30-40%

Características Aplicación

Sistema de Aplicacion	Aerográfico y airless
Aplicación sobre	Madera lijada
Espesor de Capa recomendado	150-180 gr/m ²
Número de manos	1-2
Seco al Tacto	20 a 30 minutos (según espesor y temperatura)
Lijado Supeficial	2 - 3 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Lijado	5 - 6 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales

Observaciones de proceso de aplicación

Si se desea cerrar el poro de la madera, es preciso lijar la primera aplicación de fondo antes de dar una segunda mano
Después de lijado y eliminado el polvo, terminar con acabados nitrocelulósicos calidad Nitrobarp.

Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 02-06-2022 Esta ficha anula todas las anteriores.