

BARPIDECOR AL AGUA



Descripción del Producto Tratamiento impregnante, hidrofugante y lasur al agua protector a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y agentes activos.

Proporciona embellecimiento y protección en profundidad de la madera contra la humedad, intemperie y radiaciones solares.

Carta de Colores

[Carta de colores Barpidecor](#)

Certificados

CERT03



Características Técnicas

Color	Incoloro, pino, castaño, nogal, teca, caoba, roble Claro, ebano, palisandro, pino Oregón, pino Tea, sapely, verde claro, amarillo, azul y rojo claro
Aspecto	Mate a semimate, según tipo y absorción de la madera
Secado al tacto	30-60 minutos, según tipo de madera y condiciones ambientales
Repintado	A las 4-6 horas
Rendimiento	10-12 m ² / l, mano, según estado y tipo de superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Penetra profundamente en la madera y protege de forma preventiva de los siguientes efectos:
- Evita la absorción de agua, humedad ambiental y regula la transpiración de la madera, eliminando deformación y agrietamientos.
- Conserva y protege la madera, realza la belleza natural y destaca su vetado.
- Resistente a la intemperie y a las radiaciones solares
- Colores de gran transparencia.
- Todos los colores se pueden mezclar.
- Composición en medio acuoso
- Mínimo olor
- Buen comportamiento con el medio ambiente.

Aplicaciones

Adecuado para impregnación protectora y protección decorativa de superficies y construcciones de madera en exteriores y excepcionalmente en interiores.

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
- A brocha, inmersión y pistola: tal y como viene en el envase o diluyendo ligeramente con Agua.
- Tiempo de inmersión, de 4 a 6 minutos.
- Incoloro: Solo utilizar para renovar maderas ya tratadas con color o para atenuar los otros tonos. No utilizarlo solo al exterior.

Preparación de Superficies

- Sobre superficies sin proteger: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.
- Sobre superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior
- Aplicar imprimación Barpidecor Fondo como complemento al tratamiento.
- Aplicar 3 ó 4 manos, dependiendo de orientación y condiciones ambientales donde la superficie esté expuesta

Sobre maderas tropicales aplicar previamente, dependiendo del tipo de madera, 1-2 manos de Sellador Aislante Madera Tropicales. Ref. I6860

La renovación del tratamiento protector no requiere operaciones previas de rascado o lijado, sólo limpieza del polvo, grasas, aceites, etc.

BARPIDECOR AL AGUA INCOLORO :sólo utilizar para renovar maderas ya tratadas con Barpidecor color o para atenuar los otros tonos.No utilizarlo sólo al exterior.

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Otros Datos

Envasado	0.375L, 0.75L, 4L y 20L
COVS GR/L	5.054

Observaciones

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 25-05-2018 Esta ficha anula todas las anteriores.