

BITUBARP SEMIMATT NEGRO

Tipo de Producto	Pintura protectora combinada con derivados de alquitrán
Propiedades	Buen poder anticorrosivo Alcanza altos espesores en una capa Facilidad de aplicación

Características de suministro

	Normativa	Especificado
Color	UNE EN ISO 3668	Negro
Brillo(geometría 60°)		Semimate
Peso Específico (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1.26+/-0.05
Solidos en peso (%)	UNE EN ISO 3251	70% ± 3
Solidos en Volumen (%)	UNE 48090-82 (ISO 3233)	55% ± 2
Rendimiento Teórico (m²/l)	UNE 48 282-94	7 m²/l. (capa de 80 micras)

Instrucciones de Aplicación

Equipo de Aplicación	Pistola aerográfica, pistola airless, brocha y rodillo
Boquilla de Pulverización	El diámetro de la boquilla y el ángulo del abanico de pulverización se elegirán en función del tipo de pieza
Diluyente de aplicación	Referencia: .9310
Espesor de capa recomendado	60-80 micras
Aplicación sobre	Acero: ambientes normales: limpio y desengrasado. Ambientes medianamente agresivos chorreado Sa 2 1/2 y morteros de cemento, hormigón

Secado / Polimerización

Secado al aire (20°C-60% H.R.)	UNE 48301	(Tacto) 2-3 horas
Secado para Ensayos Físicos		15 días
Secado para Ensayos Químicos		15 días

Observaciones

- Ver condiciones generales
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 28-09-2018 Esta ficha anula todas las anteriores.