

LACAPOL IGNIFUGO



Descripción del Producto	Acabado de poliuretano transparente de dos componentes base disolvente
Propiedades	Elevado poder cubriente Buena extensibilidad y nivelación Buena uniformidad del matizado Tacto sedoso Producto de secado lento
Uso Recomendado	Acabado indicado para su uso en mobiliario donde se requieran PROPIEDADES IGNIFUGAS
Certificados	Reacción al fuego Norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 clasificado como B-s2,d0
Certificados	Certificado de Producto Simbolo de Calidad AIDIMA, Fondipol y lacapol ignifugos.pdf



Características Técnicas

	Norma	Valor
Sólidos en Peso (%)	UNE EN ISO 3251	46% ± 2
Viscosidad (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	60+ -3"
Densidad (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1.010+/-0.020
Brillo (Angulo 60°)	UNE EN ISO 2813	Mate y semimate

Características Mezcla

Catalizador		CATALIZADOR NUM. 280
Proporción Mezcla (% Volumen)		50%
Sólidos Mezcla (%)	UNE EN ISO 3251	39% ± 2
Viscosidad de Mezcla (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	20" ± 3
Vida de Mezcla	UNE EN ISO 9514	5 a 6 horas a 20°C
Disolvente		No necesita diluir. Se sirve listo para el uso

Características Aplicación

Viscosidad Aplicación (Copa Ford 4)	Al uso
Sistema de Aplicación	Aerográfico y airless
Aplicación sobre	FONDIPOL IGNIFUGO REF: A1159
Espesor de Capa recomendado	120-130 gr/m ²
Seco al Polvo	25 a 40 minutos (según espesor y temperatura)
Seco al Tacto	2 - 3 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Endurecimiento total	2-3 días

Observaciones de proceso de aplicación

MEZCLA

Catalizador K0280 50% (Volumen)

Si durante la aplicación se aprecia aumento de viscosidad, rebajar con .9130

Si la Temperatura ambiente es elevada emplear para diluir .9020

PARA TENER UN SISTEMA IGNIFUGO ES IMPRESCINDIBLE APLICAR PREVIAMENTE COMO FONDO: FONDIPOL LACAPOL IGNIFUGO

Página 1 / 2

IGNIFUGO REF: A1159.

Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20°C.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 20-11-2018 Esta ficha anula todas las anteriores.