

LACAPOL 351 BLANCO



Descripción del Producto	Acabado de poliuretano blanco de dos componentes base disolvente Naturaleza acrílica
Propiedades	Elevado poder cubriente Buena dureza superficial PRODUCTO NO AMARILLEANTE
Uso Recomendado	Lacado de mobiliario para el que se requiera total resistencia al amarilleo.
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA , ACRILAC PU Y LACAPOL 351.pdf



Características Técnicas

	Norma	Valor
Sólidos en Peso (%)	UNE EN ISO 3251	50% ± 2
Viscosidad (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	120" ± 10
Densidad (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1.170+/-0.020
Brillo (Angulo 60º)	UNE EN ISO 2813	Mate, semimate, satinado y brillante

Características Mezcla

Catalizador		CATALIZADOR Nº 21 N.A.
Proporción Mezcla (% Volumen)		33%
Proporción Mezcla (% Peso)		25%
Sólidos Mezcla (%)	UNE EN ISO 3251	45% ± 2
Viscosidad de Mezcla (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	35" ± 5
Vida de Mezcla	UNE EN ISO 9514	10 a 12 horas a 20°C
Disolvente		Referencia: .9130

Características Aplicación

Sistema de Aplicación	Aerográfico, airless y cortina
Aplicación sobre	Fondos de poliuretano pigmentado o poliacrílico pigmentado perfectamente lijados y eliminado el polvo
Espesor de Capa recomendado	120-130 gr/m ²
Seco al Polvo	10 a 20 minutos (según espesor y temperatura)
Seco al Tacto	20 a 40 minutos (según espesor y temperatura)
Manipulable	3 - 4 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Endurecimiento total	1 días
Repintado	Para segunda capa a partir de 8 - 10 horas

Observaciones de proceso de aplicación

- Si durante la aplicación se aprecia aumento de viscosidad, rebajar con .9130
- Si la Temperatura ambiente es elevada emplear para diluir .9020
- Si una vez aplicada la primera capa de acabado, se desea repintar, lijar superficialmente para conseguir adherencia entre capas

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Aplicar con buena renovación de aire.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20°C.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 22-12-2010 Esta ficha anula todas las anteriores.