

PLIOBARP PETREO



Descripción del Producto Revestimiento rustico y mate para fachadas a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez.

Carta de Colores [Carta de colores Revestimientos para fachadas](#), RAL K-7, NCS Selección 980, NCS Index 1950, NCS Exterior, NOVA 720, NOVA 2024, EUROTREND



Características Técnicas

Color	Blanco y colores
Aspecto	Mate
Secado al tacto	30 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A partir de las 2-4 horas
Rendimiento	6-8 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Gran poder de cubrición
- Poder de relleno
- Acabados uniformes, duros, flexibles, decorativos y duraderos
- Resistente a la erosión y desgastes y a la intemperie
- Adherencia sobre morteros de cemento, hormigón, fibrocemento y otros materiales usados en la construcción.

Aplicaciones

Adecuado para protección y decoración de fachadas, medianeras y patios de luces..., con acabado de aspecto rústico mate.

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas uniformes
- Aplicación a: Brocha, rodillo y pistola airless

Preparación de Superficies

- La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, aceites, sin humedad, sin salitres y ser consistente
- Sobre superficies duras y secas y morteros de cemento sin salitre aplicación de 2 manos: la primera diluida al 10% y la segunda ligeramente diluida o al uso.
- Sobre superficies blandas (morteros en mal estado) o con salitres, pinturas plasticas viejas, cal y otras pinturas: Eliminar las partes blandas, desmenuzables, desconchadas y humedades..., eliminar la cal y salitres
- Sellar adecuadamente con SELLAFOND y proceder como en el caso anterior.

Recomendaciones antes de Aplicar

- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar si hay riesgo de lluvias y heladas.
- No aplicar con humedad superior a 80% HR.
- No es conveniente aplicar a pleno sol y con temperaturas elevadas del soporte

Otros Datos

Envasado 4L, 15L

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 26-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.