

Ficha tecnica



Pintura Plastica Fachadas

Revestimiento liso

R-310

Revestimiento Exterior

Características Tecnicas

Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Diluyente:	Agua
Densidad:	Entre 1,60 - 1,70 grs/cm ³ .
Viscosidad:	202,5 poises± 5 Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Rendimiento:	7-10 m ² /L., segun estado superficie.
Lavabilidad:	Cumple Norma DIN 53778
Secado al tacto:	15 minutos aprox.
Repintado:	A partir de 2-4 horas aprox
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal
Tinción:	Colorantes MENDI

Descripción

Revestimiento petreo anticarbonatación, formulado con resinas acrilicas y pigmentos muy resistentes y solidos a la luz. Con buena resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasion, lo que le concede excelentes resultados al exterior en ambientes atmosfericos medianamente agresivos.

Propiedades

Pintura de gran blancura y buena cubricion, con buena resistencia a la intemperie, al salitre ya la abrasión. Además sus propiedades certificadas de impermeabilidad, anticarbonatación y transpirabilidad, protegen de los agentes externos permitiendo "respirar" al edificio.

Aplicación

Facilidad de aplicacion, permitiendo obtener acabados de gran dureza y resistencia a la abrasion en superficies de albañileria en interiores y exteriores.

Modo de empleo

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de oxido, grasa o salitre de:

Cementa y hormigon: Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintetica.

Sobre superficies antigua pintada:

Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuacion.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador Mendikril.

Envase

3,5 L. y 14 L.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C

La informacion contenida en este documento sirve de guia para el usuario pero no ofrece garantia. Para informacion relativa a la seguridad y media ambiente consulten la Ficha de Datos de

Seguridad

14/06/23