

ACRILAC P.U.



Descripción del Producto	Acabado de poliuretano transparente de dos componentes base disolvente Naturaleza acrílica
Propiedades	PRODUCTO NO AMARILLEANTE Rápido secado Tacto sedoso Excelente transparencia
Uso Recomendado	Producto indicado para trabajos a poro abierto realizando el aspecto natural de la madera. Especial para aplicar sobre maderas claras
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA , ACRILAC PU Y LACAPOL 351.pdf



Características Técnicas

	Norma	Valor
Sólidos en Peso (%)	UNE EN ISO 3251	24% ± 2
Viscosidad (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	60+/-10"
Densidad (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	0.930+/-0.020
Brillo (Angulo 60°)	UNE EN ISO 2813	Mate, semimate y satinado

Características Mezcla

Catalizador		CATALIZADOR N.A. N. 298
Proporción Mezcla (% Volumen)		10%
Sólidos Mezcla (%)	UNE EN ISO 3251	25% ± 2
Viscosidad de Mezcla (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	35" ± 5
Vida de Mezcla	UNE EN ISO 9514	10 a 12 horas a 20°C

Características Aplicación

Sistema de Aplicación	Aerográfico, airless y cortina
Aplicación sobre	Fondo de poliuretano (Fondocril PU) perfectamente lijado y eliminado el polvo
Espesor de Capa recomendado	120-130 gr/m ²
Seco al Polvo	10 a 20 minutos (según espesor y temperatura)
Seco al Tacto	15 a 30 minutos (según espesor y temperatura)
Endurecimiento total	1 días
Repintado	Para segunda capa a partir de 10 - 12 horas

Observaciones de proceso de aplicación

- Si una vez aplicada la primera capa de acabado, se desea repintar, lijar superficialmente para conseguir adherencia entre capas
- Si durante la aplicación se aprecia aumento de viscosidad, rebajar con .9130
- Si la Temperatura ambiente es elevada emplear para diluir .9020

Para conseguir la protección máxima de la madera, es necesario añadir 3% de FILTRO UV Ref: 9116

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Aplicar con buena renovación de aire.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20°C.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 22-12-2010 Esta ficha anula todas las anteriores.