



## FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO : PINTURA EN SPRAY METALIZADA PLATA**

### **CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS.**

|               |  |
|---------------|--|
| ENVASE:       | 520 c.c. y 270 c.c. en aerosol.  |
| CONTENIDO:    | 400 ml. y 200 ml.  |
| RENDIMIENTO:  | De 1,8 m <sup>2</sup> a 2,2 m <sup>2</sup> según superficie.<br>De 0,9 m <sup>2</sup> a 1,1 m <sup>2</sup> según superficie. |
| DENSIDAD:     | 0,93 grs./ml.  |
| SÓLIDOS EN %: | 37%  |
| LIGANTE:      | Cetónico.  |
| ASPECTO:      | Metalizado color plata (Leafing)   |
| SECADO:       | De 8' a 12' al tacto a 20°C.   |
| PRESIÓN:      | 3,4 bar a 20°C.  |
| PROPELENTE:   | Eter dimetílico.   |

\*COV < 840 gr./lt. Según R.D. 227/2006.

**APLICACIÓN:** Producto adecuado para utilizar en la protección y mantenimiento de superficies de hierro, maquinaria e instalaciones industriales. También puede aplicarse en otras superficies: puertas, paredes, madera, vidrio y toda clase de objetos del hogar.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de un minuto de empezar a oírse el ruido del mezclador.

Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 30 cm. Evite pintar a pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos. Al finalizar el pintado, invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición.

**PRECAUCIONES:** Inflamable. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición – No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar mascarilla. Utilizar en lugares ventilados. No contiene plomo ni metales pesados.