



BLOCKING PRIMER

IMPRIMACIÓN PARA SUPERFICIES DELICADAS

Descripción	<p>Imprimación de protección para superficies sensibles a los ácidos en caso de posterior utilización de los productos RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT o BRONZE SPIRIT.</p> <p>La imprimación bloquea las agresiones de los ácidos y protege la superficie. También impide la aparición de taninos en la madera o el «reblandecimiento» de plásticos débiles.</p> <p>Sin olor.</p>
Destino	<p>BLOCKING PRIMER puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores sobre maderas tánicas (roble, castaño, etc.) y sobre plásticos sensibles a los ácidos: hacer una prueba previa o ponerse en contacto con nosotros.</p>  <p><i>Ejemplo de uso sobre castaño</i></p>
Características técnicas	<p>Acabado: Imprimación blanca</p> <p>Composición: A base de resinas especiales de bloqueo</p> <p>Densidad: 1,30 ± 0,03</p> <p>Extracto seco: 50 ± 3%</p> <p>COV: Valor límite de la UE para este producto (cat A/i): 140 g/L COV (2010). Este producto contiene un máximo de: 60 g/L COV.</p> <p>Rendimiento: De 6 a 10 m² por litro dependiendo de la porosidad de la superficie.</p> <p>Limpieza: Con agua jabonosa en cuanto termine de aplicar el producto.</p> <p>Almacenamiento: Máximo 1 año protegido de heladas y altas temperaturas.</p>
Aplicación	<p>Agitar bien antes de usar.</p> <p>Producto listo para usar, no diluir.</p> <p>Aplicar BLOCKING PRIMER sobre una superficie firme, limpia y seca. Los plásticos deben tratarse previamente con la imprimación ABSOLUTE PRIMER.</p> <p>El producto puede aplicarse con brocha o con rodillo de pelo corto o medio según el tipo de superficie.</p> <p>Aplicar el producto con una temperatura de entre 5°C y 35°C, sin inclemencias meteorológicas ni humedad residual.</p> <p>Esperar 8 horas antes de cubrir con un producto de la gama OWATROL® SPIRIT.</p>
Seguridad	<p>Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior.</p> <p>Conforme a la normativa vigente.</p>
Fecha de expedición	10/2020

Rendimiento	Material para aplicación	Temperatura para aplicación	Secado	Limpieza del material
± 6-10 m ² /L	Brocha / rodillo de pelo corto o medio	Entre 5°C y 35°C	8 horas	AGUA

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - Francia
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
es una marca

Encuentra todas nuestras soluciones en:

www.owatrol.com

**Nuestro departamento técnico
responde a sus preguntas
llamando al +33 (0)1 60 86 48 70**

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión.
 * Información relativa al nivel de emisión de sustancias volátiles en interior, presenta riesgo de toxicidad por inhalación sobre una escala de clase entre A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).