



## REACTIV LEAF RUST REVESTIMIENTO EFECTO ÓXIDO

<b>Descripción</b>	Revestimiento para aplicar en superficies no ferrosas debidamente preparadas con el fin de crear una capa reactiva a la acción del RUST SPIRIT. Este activador reacciona con las partículas metálicas del REACTIV LEAF RUST creando efectos decorativos de óxido natural. Sin olor.
<b>Destino</b>	REACTIV LEAF RUST se aplica sobre cualquier superficie debidamente preparada, firme, limpia y seca. No es necesaria su aplicación sobre superficies ferrosas puesto que el RUST SPIRIT oxida directamente los metales ferrosos. En superficies de difícil adherencia (plástico, vidrio, cerámica, acero inoxidable, metales no ferrosos, etc.) aplicar previamente la imprimación ABSOLUTE PRIMER si fuese necesario. En superficies sensibles a los ácidos (algunos plásticos, maderas tánicas como roble y castaño, etc.) aplicar previamente BLOCKING PRIMER si fuese necesario.
<b>Características técnicas</b>	<b>Acabado:</b> Revestimiento decorativo reactivo antracita <b>Composición:</b> A base de pigmentos específicos <b>Densidad:</b> 2,03 ± 0,03 <b>Extracto seco:</b> 69 ± 3% <b>COV:</b> Valor límite de la UE para este producto (cat A/I): 200 g/L COV (2010). Este producto contiene un máximo de: 60 g/L COV. <b>Rendimiento:</b> 5 m <sup>2</sup> por litro dependiendo de la porosidad de la superficie y del efecto decorativo deseado. <b>Limpieza:</b> Con agua jabonosa en cuanto se termine de aplicar el producto. <b>Almacenamiento:</b> Máximo 1 año protegido de heladas y altas temperaturas.
<b>Aplicación</b>	Agitar bien antes de usar. Producto listo para usar, no diluir. Aplicar una capa generosa de REACTIV LEAF RUST con una brocha o un rodillo (pelo medio) para cubrir la superficie. Puede ser necesaria una segunda capa si tras el secado (mínimo 6 horas) algunas zonas han quedado sin producto. El producto puede aplicarse con brocha o con rodillo de pelo corto o medio según el tipo de superficie. Aplicar el producto con una temperatura de entre 5°C y 25°C, sin inclemencias meteorológicas ni humedad residual. Esperar 6 horas antes de aplicar una capa de RUST SPIRIT para activar el REACTIV LEAF RUST y crear un efecto decorativo de óxido natural.
<b>Consejo de decoración</b>	Aplicar el producto dando pequeños toques con una brocha permite crear un efecto final de óxido en relieve muy natural (ver vídeo).
<b>Seguridad</b>	Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. Conforme a la normativa vigente.
<b>Fecha de expedición</b>	Julio de 2017

Rendimiento	Material para aplicación	Temperatura para aplicación	Secado	Limpieza del material
± 5 m <sup>2</sup> /L	Brocha / rodillo de pelo medio	Entre 5°C y 25°C	Mínimo 6 horas	AGUA

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - Francia  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit  
es una marca

Encuentra todas nuestras soluciones en:

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

**Nuestro departamento técnico  
responde a sus preguntas  
llamando al +33 (0)1 60 86 48 70**

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión.  
\* Información relativa al nivel de emisión de sustancias volátiles en interior: presenta riesgo de toxicidad por inhalación sobre una escala de clase entre A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).