



LINEA SPACIAL (ORO/PLATA/MULTICOLOR)

Fecha: 05/10/2023

• DESCRIPCIÓN

Pintura brillante no cubriente al agua, formulada especialmente y en base a la última tecnología en alta decoración con reflejos nacarados o bien nacarados e iridiscentes.

• PROPIEDADES

Excelentes efectos nacarados e iridiscentes, alto brillo, gran resistencia al frote en húmedo, larga duración, elevado rendimiento y buena aplicación.

• APLICACIONES

Siempre que se desee ofrecer una decoración fuera de lo normal con acabados nacarados o nacarados e iridiscentes, sobre tipo de fondos lisos o con relieve debidamente preparados.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Oro, Plata y Multicolor.
Aspecto:	Liso, con efectos.
Adherencia:	Buena.
Pegajosidad:	Mínima.
Cubrición:	No cubriente.
Viscosidad:	95 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10°C (UNE 48.076).
Densidad:	1,03 ± 0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1).
Rendimiento:	8-12 m ² /L y mano.
Secado:	30-60 minutos.
Repintado:	5-7 horas.
Utensilos:	Limpieza con agua.
Efectos:	Spacial Plata, Spacial Oro, Spacial Multicolor.
C.O.V.:	Valor límite de la UE para el producto (cat.A/l): 200 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 40 g/L.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Nuevas:
Eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.
- Pintadas:
Con temple o cal eliminarlo previamente a fondo.
Con pintura, eliminar las partes en mal estado o de baja calidad.
Una vez limpia la superficie, aplicar nuestros productos Junior, Blatemdelfín o Seda para acabados lisos, o Gotaplas para acabados en relieve.(Conviene que el soporte sea algo absorbente para así resaltar el efecto nacarado del producto).

● MODO DE EMPLEO

Sobre superficies pintadas de Blatemdelfín, Seda o Gotaplas.

A la superficie ya seca, aplicar los Spaciales rebajándolos con un 0- 5% de agua potable sobre paños completos cruzando las rodilladas y evitando montar una sobre otra. Se aplica a brocha, rodillo (dilución aproximada 5-10%) o pistola (10-30%) con agua potable.

● RECOMENDACIONES

- No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C.
- Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo perfectamente.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.
- No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.
- Nota: Si la preparación con Blatemdelfín, Seda o Gotaplas se hace en tonos pasteles beige, salmón o similares se realiza el efecto nacarante del Spacial Oro y si la preparación es en tonos grises muy claros o similares se realiza el efecto nacarante del Spacial Plata.

● PRESENTACIÓN

Envases de 750 mL y 4L.
Colores: Oro, Plata y multicolor.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.
No apilar más de tres filas de envases.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene conservantes para controlar el deterioro microbiano:
Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) y 2-metil-2Hisotiazol-3-ona (EC no.220-239-6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT). Puede provocar una reacción alérgica.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

