

Tipo de Producto	Imprimación anticorrosiva basada en resinas alcídicas modificadas Contiene Fosfato de Zinc
Uso Recomendado	Imprimación de uso general para el acero expuesto a un ambiente medianamente agresivo tanto en interiores como en exteriores
Propiedades	Exento de Cromatos Repintable tanto con pinturas al Agua como al Disolvente , incluso Poliuretanos
Certificados	Posee certificado clasificación según norma UNE EN 13501-1: 2007 EUROCLASES: A2-S1-d0
Carta de Colores	Carta colores Indus.pdf
Certificados	INFORME DE ENSAYO



Características de suministro

	Normativa	Especificado
Color	UNE EN ISO 3668	Ver carta de colores
Brillo(geometría 60°)		Mate
Peso Específico (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1.28+/-0.05
Sólidos en peso (%)	UNE EN ISO 3251	64% ± 3
Sólidos en Volumen (%)	UNE 48090-82 (ISO 3233)	46% ± 3
Rendimiento Teórico (m²/l)	UNE 48 282-94	11-12 m2/l (capa de 40 micras)

Instrucciones de Aplicación

Equipo de Aplicación	Pistola aerográfica y pistola airless
Boquilla de Pulverización	El diámetro de la boquilla y el ángulo del abanico de pulverización se elegirán en función del tipo de pieza
Diluyente de aplicación	Referencia: .9310
Espesor de capa recomendado	40-60 micras
Aplicación sobre	Acero: ambientes normales: limpio y desengrasado. Ambientes medianamente agresivos chorreado Sa 2 1/2. Superficies limpias y desengrasadas

Secado / Polimerización

Secado al aire (20°C-60% H.R.)	UNE 48301	Tacto: 20-30 minutos. Seco total: 1-2 horas
Secado Forzado al Horno	Optativo	20-30 minutos (60-80°C)
Secado para Ensayos Físicos		15 días
Secado para Ensayos Químicos		15 días

Observaciones

- Ver condiciones generales
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 20-02-2023 Esta ficha anula todas las anteriores.