

Aikan[®]



DESCRIPCIÓN

Este preparado es un conglomerante hidráulico que cuando se mezcla con arena y agua es apropiado para trabajos de albañilería sin necesidad de adicionar otros materiales

PREPARACIÓN

.Añadir 0.35 litros de agua por kg de preparado de escayola y mezclar hasta conseguir una pasta consistente. No volver amasar una vez iniciado el fraguado

APLICACIÓN

Aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, reparación de suelos, desconchados de muros, fijación de azulejos, sanitarios y fontanería.
Terminación en uniones entre paredes y suelos

CONSEJO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en INTERIOR y EXTERIOR, siempre que estén duros, secos y limpios.
- No volver a batir lamailla una vez que empieza a fraguar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Ph: 12

Espesor: Hasta 5 mm. por capa

Adherencia: > 5 kg/cm²

Rendimiento: 1 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor

Tiempo de fraguado: 2 horas

Tiempo de secado: 4 horas por mm de espesor