

## ANCORANTE PG

### Ficha técnica:

**NOMBRE:**

**ANCORANTE PG**

**GRUPO:**

primer de anclaje para soportes difíciles a base de emulsión especial al agua

**USO:**

posibilita el anclaje de pinturas de acabado a soportes particularmente difíciles como vidrio, cerámica, madera y la mayor parte de las materias plásticas.

**CARACTERÍSTICAS:**

**peso específico:** 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

**rendimiento:** 20 m<sup>2</sup>/LT.

**color:** Transparente

**Envases:** LT. 1 - LT. 4

**en superficie:** 2 horas a 20°C

**repintado:** 4 horas a 20°C

**en profundidad:** 12 horas a 20°C

**SECADO:**

**CARACTERÍSTICAS Y**

**RESISTENCIA:**

Producto de anclaje particularmente tenaz sobre soportes notoriamente difíciles como vidrio, cerámica, materias plásticas y maderas ligeras. Repintable con hidropinturas y con pinturas que contengan disolventes no agresivos.

**PREPARACIÓN**

**SOPORTES:**

**PREPARACIÓN**

**PRODUCTO:**

eliminar el polvo, rascar viejas pinturas mal ancladas, sanear eventuales soportes en mal estado.

**diluición:** listo al uso, eventualmente diluir con agua al 10% para la aplicación a pistola.

**APLICACIÓN:**

**sistema:** brocha – pistola

**número de capas:** 1

**NOTA:**

La temperatura de aplicación debe ser comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar los utensilios inmediatamente después de su uso con agua.

Ficha técnica n° 00098 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edición n°. 1

Mayo 1999