

FINISH V 16

Scheda tecnica

NOMBRE:

GRUPO:

USO

CARACTERISTICAS:

FINISH V 16

protector transpirante acrilico

barniz transparente para exterior e interior. Formulado y fabricado para la proteccion del Polistof y del Artecò 1

peso especifico: 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosidad: baja viscosidad

rendimienmto: 25 m²/LT. per Artecò 1

12 m²/LT. per Polistof

efecto estetico: mate

color: transparente

envases: LT. 1

SECADO:

en superficie: 30 min. a 20°C

repintado: 2 horas a 20°C

en profundidad: 24 horas a 20°C

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

1) Aplicandolo sobre muros externos, tablas, sillas y muebles en general tratados con Artecò 1, protege la superficie y la deja muy resistente a la abrasion y el lavado con detergentes comunes . Además ayuda a evitar el blanqueamiento y la eflorescencia de la cal conten ida en el Artecò 1 aplicado al exterior

2) Aplicandolo sobre todas las superficies de madera, hierro, vidrio, materiales ligeros, tratados con Polistof, el FINISH V 16 las protege de la abrasion y del lavado con detergentes comunes.

PREPARACION SOPORTES:

El FINISH V 16 va aplicado a brocha o aerografo a los soportes pintados con Artecò 1 o con Polistof.

PREPARACION PRODUCTO:

dilucion: listo al uso

rapporto di catalizzazione: = = =

pot life: = = =

APLICACION:

sistema: pincel o aerografo

numero de capas: 1 (con 2 manos tiende a lucidarse)

ESTABILIDAD:

2 años

NOTA:

El producto teme el hielo. La temperatura de aplicacion y de almacenamiento es entre + 5 y + 35°C.

**Scheda n° SC 00116 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 3 Aprile 2001**