



FICHA TÉCNICA



PRODUCTO: **MATE SUPERIOR**

Rev. 02/26

• DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

Es una pintura plástica mate interior-exterior basada en una emulsión acuosa de copolímeros acrílicos. El producto presenta una buena cubrición, anclaje, resistencia al frote húmedo.

Puede aplicarse sobre superficies de yeso, escayola, pinturas viejas, pinturas al temple, cal, gotelé, hormigón, morteros de cemento, ladrillo, etc...

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Contenido en sólidos (%)	67±5
Peso específico (Kg/l)	1,64±0,05
Viscosidad (Brookfield, 20 rpm, sp-6) (poises)	200 ± 50
Resistencia al frote húmedo (UNE EN 13300)	Clase 2
Estabilidad al almacenamiento (7 días a 50° C)	Correcta
Contenido COV (g/l)	12±1
Secado al tacto (min)	45
Repintado (h)	3 – 4
Rendimiento (m²/l)	9,5 – 11,5

Las últimas características pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.), de la superficie sobre la que se pretende aplicar (de la rugosidad y de la absorción de esta) e incluso del sistema de aplicación.

• CONSEJOS DE APLICACIÓN:

Empezaremos con una inspección del soporte para en caso de que fuese necesario llevar a cabo una preparación previa. Las superficies deben estar limpias, secas y saneadas. Para ello, acondicionaremos el sustrato eliminando mecánicamente aquellas partes mal adheridas, rellenaremos las fisuras-grietas y si es necesario lo reforzaremos con fijador (como pinturas viejas o pulverulentas - pinturas al temple, a la cal, etc., hormigón, morteros de cemento, etc.). Si la superficie es de mortero de cemento u hormigón esperaremos a que complete el proceso de fraguado, para lo que requiere un mínimo de 30 días. En superficies pulidas/brillantes es conveniente lijar para mejorar la adherencia. También nos aseguraremos de eliminar la presencia de eflorescencias (con chorro abrasivo), moho (con un producto antimoho), y cualquier resto de suciedad (polvo, grasa, óxido, etc..).

Una vez acondicionada la base, normalmente se aplicarán dos manos diluyendo un 10-20 %. En el caso de una superficie nueva, aplicar con anterioridad una mano diluida a un 25-35 %.

Diluir siempre con agua no contaminada

Antes de aplicar, remover el producto hasta su perfecta homogeneización.

Puede aplicarse a brocha, rodillo y pistola.

Las herramientas sucias y las manchas recientes pueden limpiarse con agua.

No debe aplicarse en condiciones climáticas extremas como son temperaturas muy elevadas (por encima de 35 °C) o muy bajas (por debajo de 5°C), presencia de lluvias, alta humedad (mayor del 80%), mucho viento, etc.

- **SEGURIDAD:**

Para cualquier tipo de información reglamentaria, seguridad o de tratamiento de residuos consultar la ficha de seguridad del producto.

- **ALMACENAMIENTO:**

Preservar de las heladas y de la exposición directa al sol.
No prolongar el almacenaje más de un año.
No diluir el producto que no vaya a ser utilizado en la aplicación para una mejor conservación.

- **NOTA:**

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos, sirviendo de guía para el usuario, pero no ofrecen garantía. Estos datos e informaciones pueden ser alterados debido a posibles variaciones en la formulación, dada la constante evolución técnica, ya sea por una optimización del producto como por una mejora en las materias primas que lo constituyen; luego, corresponde a nuestros clientes informarse si hay una edición más actualizada que anularía la anterior.

