



FICHA TÉCNICA



PRODUCTO: **SATINADO PRIMERA**

Rev. 2/26

• DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

Es una pintura plástica satinada interior-exterior, formulada a partir de dispersiones acuosas de naturaleza vinílica junto con pigmentos y cargas de elevada calidad. El producto se caracteriza por su alta cubrición, blancura, brillo, adherencia, resistencia a la alcalinidad y resistencia al frote húmedo.

Puede aplicarse sobre superficies de yeso, escayola, pinturas viejas, pinturas al temple, cal, hormigón, morteros de cemento, fibrocemento, ladrillo, tejas, piedra, etc..

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Contenido en sólidos (%)	54±5
Peso específico (Kg/l)	1,28±0,05
Viscosidad (Brookfield, 20 rpm, sp-6) (poises)	135±25
Brillo (GU 60°) (UNE EN ISO 2813)	24±5
Resistencia al frote húmedo (UNE EN 13300)	Clase 1
Estabilidad al almacenamiento. (7días a 50° C)	Correcta
Contenido COV (g/l)	8±1
Secado al tacto (min)	60
Repintado (h)	4 – 5
Rendimiento (m²/l)	11 – 12

Estas últimas características dependerán de las condiciones ambientales, de la superficie sobre la que se pretende aplicar (de la rugosidad y de la absorción de esta) e incluso del sistema de aplicación.

• CONSEJOS DE APLICACIÓN:

Empezaremos con una inspección del soporte para en caso de que fuese necesario llevar a cabo una preparación previa. Las superficies deben estar limpias, secas y saneadas. Para ello, acondicionaremos el sustrato eliminando mecánicamente aquellas partes mal adheridas, rellenaremos las fisuras-grietas y si es necesario lo reforzaremos con nuestro fijador PLASTFIX (como el caso de superficies con pinturas viejas o pulverulentas como pinturas al temple, a la cal, etc..). También nos aseguraremos de eliminar la presencia de eflorescencias, mohos, y cualquier resto de suciedad (polvo, grasa, óxido, etc..).

Una vez acondicionada la base, normalmente se aplicarán dos manos diluyendo un 10-15 % de agua En el caso de una superficie nueva. la primera mano la diluiremos a un 25-35 %. Diluiremos siempre con agua no contaminada

Remover bien el producto antes de aplicar. Puede aplicarse a brocha, rodillo y pistola.

Las herramientas sucias y las manchas recientes pueden limpiarse con agua.

No debe aplicarse en condiciones climáticas extremas como son temperaturas muy elevadas (por encima de 35 °C) o muy bajas (por debajo de 5°C), presencia de lluvias, alta humedad (mayor del 80%), mucho viento, etc.

• ALMACENAMIENTO:

Preservar de las heladas y de la exposición directa al sol. No prolongar el almacenaje más de un año. No diluir el producto que no vaya a ser utilizado en la aplicación para una mejor conservación.

• NOTA:

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos, sirviendo de guía para el usuario, pero no ofrecen garantía. Estos datos e informaciones pueden ser alterados debido a posibles variaciones en la formulación dada la constante evolución técnica ya sea por una optimización del producto como por una mejora en las materias primas que lo constituyen; luego, corresponde a nuestros clientes informarse si hay una edición más actualizada que anularía la anterior.