# UNILAK ESMALTE LACA UNIVERSAL

**Interior - Exterior. Satinado**




**Código de producto :** 03F

## Descripción

Esmalte laca satinado al agua, multiadherente, de muy fácil aplicación sobre toda clase de superficies. Por su gran adherencia y elasticidad, se adapta a todo tipo de materiales creando una película que protege de la humedad y de los agentes externos. Posee un buen poder de cubrición y una buena resistencia a los roces y al lavado. Con conservante antimoho.
Se adhiere en superficies de: madera, corcho, cinc, acero imprimado, cobre, latón, fibrocemento, ladrillo, piedra, hormigón, yeso, revocos, cerámica porosa, porexpan, PVC rígido, metacrilato, tejidos con fibras sintéticas y de algodón, lona, etc. Dada la gran variedad de materiales, es muy aconsejable realizar una prueba previa.

## Campos Aplicación

Muy apropiado para pintar: paredes y puertas de cocinas y cuartos de baño, radiadores, mobiliario de interiores y exteriores, tuberías de PVC rígido, estructuras de acero convenientemente imprimadas.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Naturaleza** | Acrílica |
| **Acabado** | Satinado |
| **Color (UNE EN ISO 11664-4)** | Blanco y colores + Bases TITANCOLOR: Blanca W1 y Neutra |
| **Densidad (UNE EN ISO 2811-1)** | Blanco: 1,26 -1,30 kg/l / Colores:1,08 - 1, 32 kg/l |
| **Rendimiento** | 8 - 12 m²/l |
| **Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)** | 1 - 2 horas |
| **Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)** | 6 - 12 horas |
| **Métodos de Aplicación** | Brocha, rodillo y pistola |
| **Diluyente** | Agua |
| **Condiciones de Aplicación, HR<80%** | +10 ºC - + 30ºC. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas. |
| **Teñido** | Tinte Universal TITAN o Sistema TITANCOLOR |
| **Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)** | Blanco: 38,5 - 39,5 % / Colores: 33,5 - 39,5 % |
| **COV (UNE EN ISO 11890-2)** | 2.004/42IIA (d) (150/130) Máx. COVs 105 g/l. |
| **Presentación** | Blanco y Negro: 4l, 750ml y 375ml / Colores: 750ml y 375ml (según color) / Bases TITANCOLOR: 4 l y 750 ml |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Certificaciones

**Emisión VOC ISO 16000-6:** A+
**Reacción al Fuego UNE EN 13501-1:** B-s1,d0/sobre sustrato A1

# Modo de empleo

**RECOMENDACIONES GENERALES:**

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.
Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

**SUPERFICIES NO PREPARADAS:**

*Madera:* lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar ***Selladora TITAN*** según necesidades.
Para maderas expuestas a la acción de hongos o insectos destructores de la madera aplicar previamente el ***Tratamiento Titanxyl*** adecuado según el caso.
*Hierro:* aplicar ***Preparación Multiuso al Agua TITAN***. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de imprimación. En interiores, una capa será suficiente.
Cerámica porosa, PVC rígido, porexpan, metacrilato, cobre, latón y corcho: aplicar directamente una o dos capas de ***Esmalte Laca Unilak Satinado***.
Otros soportes: Consultar.
En todos los casos para:
Interiores: acabar con 1 o 2 manos de ***Esmalte Laca Unilak Satinado*** en capa abundante, sin trabajar demasiado.
Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de ***Esmalte Laca Unilak Satinado*** en capa abundante, sin trabajar demasiado.

**MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de ***Esmalte Laca Unilak Satinado***.

**MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

# Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.
**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, depositelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

*Contiene: BCM, IPU, IPBC, Terbutrina,* para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado.

Fecha de actualización: 2020-11 La presente edición anula las anteriores.
La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158